



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS MARIN



DESCRIPTION :

Vernis synthétique de haute qualité, formulé avec résine synthétique avec polyuréthane, et avec filtre UV, pour la protection des bois intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques:

-) Excellent nivellement et brossage.
-) Anti-rayures.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Séchage rapide.
-) Haute résistance aux intempéries. Avec filtre UV.
-) Résistant à la fissuration et au jaunissement.
-) Haute dureté et d'élasticité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Synthétique résine modifiée avec polyuréthane.	
Couleur	Selon la carte des couleurs VERNIS – LASUR.	
Luminosité	Brillant. 20°: >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	52 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	48 %	UNE 48090
Viscosité	45 – 55 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 14 m²/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	75 – 100 microns humides; 36 – 48 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	4 – 6 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme les portes, fenêtres, stores, meubles, etc., en particulier quand les objets sont soumis à l'humidité sévère et à un environnement agressif. Il est spécialement indiqué par tout types de surfaces en contact avec de l'eau, ou environnements marins, ainsi que tous les types d'embarcations.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS MARIN



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Bois: Appliquer une première couche diluée à 15-20%. L'application de couches successives avec une dilution à 5%. Ponçage conseillé entre les couches successives pour une meilleure adhérence. Pour une résistance maximale en extérieur, il est conseillé d'appliquer trois couches.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, enlever complètement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncez et appliquez le vernis.

Si vous souhaitez teinter le produit, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à hautes températures.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRESENTATION :

Récipients métalliques: 0.250 Litres; 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et températures comprises entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>