




INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS PARQUET



DESCRIPTION :

Vernis polyuréthane mono composant pour parquets à haute dureté et résistance chimique. Résistant aux détergents, à l'alcool et à l'abrasion.

Caractéristiques :

-) Excellent nivellement et brossage.
-) Anti-rayures.
-) Résistant aux produits chimiques.
-) Séchage rapide.
-) Haute résistance aux intempéries. Avec filtre UV.
-) Haute dureté et d'élasticité.
-) Compatible avec le chauffage au sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Synthétique résine modifiée avec polyuréthane.	
Couleur	Selon la carte des couleurs VERNIS – LASUR.	
Luminosité	Brillant. 20° : >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	52 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	48 %	UNE 48090
Viscosité	45 – 55 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.85 – 0.95 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 14 m²/l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	4 – 6 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

APPLICATION :

Convient pour la décoration et la protection des surfaces en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, telles que parquets, escaliers en bois, sols, portes, fenêtres, chaises, tables, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles : SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14


E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

VERNIS PARQUET



La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc. et sans brouillons.

Enlever les vernis écaillés et non adhérents par décapage, grattage ou ponçage. Il est nécessaire d'éliminer les cires et produits de nettoyage qui pourraient nuire à l'adhérence du produit.

Le bois nu peut être teinté avec FOND PROTECTEUR selon la NUANCIER VERNIS ET LASUR.

Sur les sols vernis ou flottants, il convient de poncer légèrement (grain 120) pour générer une bonne adhérence.

Appliquer au pinceau ou au rouleau dans le sens du grain du bois.

Le sol est praticable après 24 heures, mais il faut faire attention pendant 10 jours, période dont le produit a besoin pour acquérir une dureté maximale.

Il est généralement recommandé :

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à hautes températures.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRESENTATION :

Récipients métalliques : 0.250 L ; 0.750 L ; 4 L

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et températures comprises entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>