



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP TOITURES



DESCRIPTION :

Revêtement élastomère d'étanchéité idéal pour la protection et l'étanchéité des terrasses, toitures, façades, etc.

Caractéristiques:

-) Grande opacité.
-) Résistent aux soleil et intempéries.
-) Parfaite élongation et résistance à la traction.
-) Faible absorption d'eau.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis et aux intempéries.
-) Pigments stables et résistants à la lumière.
-) Bonne adhérence sur supports couramment utilisés dans la construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Rouge, Blanc.	
Luminosité	Mate.	
Solides en poids	60 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	45 %	UNE 48090
Viscosité	120 – 126 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.30 – 1.40 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement total	1.0 l/m ² . Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	1000 – 1500 microns humides; 400 – 600 microns secs comme finition.	
Séchage	2 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Allongement à la rupture	> 120%	UNE 53413
Résistance à la traction	3.40 MPa (34 kg/cm ²)	UNE 53413
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₃ (Faible)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 5 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP TOITURES



APPLICATION :

Revêtement imperméabilisant pour la protection en général de parements horizontaux et verticaux tels que terrasses, toitures, façades, etc. Décoration et de protection contre les intempéries (sensibilité à l'eau et de résistance au vieillissement par rayonnement solaire) et les troubles du substrat en ce qui concerne la formation de fissures.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau ou rouleau.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Ciment et Béton: Attendre à son séchage total (environ 25-30 jours). Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau. Vous pouvez également utiliser l'impression IMPRESSION SOLS AQUA ou DECOKRIL RAPID. Pour les couches suivantes, appliquer directement DECO-STOP TOITURES en intercalant la fibre de verre comme support structurel jusqu'à une épaisseur d'au moins 500 microns secs ou un rendement de 1 l/m².

Si vous voulez mettre des tuiles, carreaux, etc. sur DECO-STOP TOITURES déjà appliqué, il faut attendre une période de 20 jours.

En cas de fissures, de trous ou copeaux, réparer avec un mortier ou avec un mélange de 1: 3 DECO-STOP TOITURES et de sable.

S'il y a une formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer DECO-STOP TOITURES.
- S'il y a une formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.
- En cas de fissures, trous ou copeaux, réparer avec un mortier ou avec un mélange de 1:3 DECO-STOP TOITURES et de sable.

Si vous désirez teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-STOP TOITURES



-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>