



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECO-UNION



#### DESCRIPTION :

DECO-UNION est une impression d'adhérence pour les mortiers en ciment et enduits, à temps ouvert prolongé. Excellente pénétration dans le support en prolongeant le temps ouvert plus de 24 heures après son application. Évite la déshydratation rapide du mortier / enduit permettant un correct séchage, en assurant une bonne adhérence.

Caractéristiques :

- ) Excellente adhérence sur supports de maçonnerie en général (béton, mortier, ciment, brique, plâtre, etc.)
- ) Prêt à l'emploi.
- ) Respectueux avec l'environnement.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résines acryliques spéciales.	
Couleur	Blanc.	
Solides en poids	40 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	38 %	UNE 48090
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.0 – 8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	0.150 – 0.200 Kg/m <sup>2</sup> . Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

#### APPLICATION :

Impression d'accrochage pour mortiers de ciment et enduits à temps ouvert prolongé pendant plus de 24 heures après son application. Son utilisation, permet la réalisation, avec sécurité, des unions entre les différentes couches de béton, plâtre, etc. nouveaux travaux de sol, ragréage, mur avec pilier, etc.

#### MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECO-UNION



Les surfaces doivent être consolidées, sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, et des restes de démoulage, etc.

Appliquer des couches à un rendement de 0.150 – 0.200 Kg/m<sup>2</sup> sans dilution.

Après 45 minutes de son application, on peut réaliser l'application de mortier ou de plâtre sur le primaire jusqu'à environ 48 heures plus tard.

Sur les surfaces non poreuses (certains métaux, plastiques, ciment poli, etc.) il faut d'abord appliquer une impression.

Il est généralement recommandé:

- ) Appliquer entre 5 ° C et 35 ° C.
- ) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ) N'est pas conseillé d'appliquer à des supports à des températures élevées.
- ) Il n'est pas recommandé son application sur des surfaces avec une humidité permanente.
- ) Il n'est pas conseillé que le produit se tache avec de la poussière car il perd une partie de sa capacité d'adhérence.

### PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 1 L; 5 L; 20 L

### STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>