



INFORMATION TECHNIQUE

DECOFORJA ANTIOXYDANT



DESCRIPTION :

Laque synthétique métallique avec effet de fer forgé, formulé à partir de résines alkydes et pigments antioxydants, offrant une texture fine et facile à nettoyer.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Grande dureté, résistance aux rayures et aux chocs.
-) Résistante aux produits chimiques.
-) Résistante aux intempéries.
-) Antioxydant.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes.	
Couleur	Voir nuancier DECOFORJA.	
Luminosité	Métallique avec effet fer forgé.	
Solides en poids	77 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	57 %	UNE 48090
Viscosité	94 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	8 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	80 – 125 microns humides; 45 – 70 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	3 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 400 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces en fer/acier contre la rouille, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur où l'on souhaite une finition métallique d'apparence fer forgé.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOFORJA ANTIOXYDANT



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et imprimées adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: Appliquer DECOFORJA ANTIOXYDANT. Préparer le support avec une IMPRESSION ANTIOXYDANTE DECOLOR ou IMPRESSION POLIVALENTE, si on désire une plus grande protection antirouille.
- Plâtre, ciment, bois: Imprimer avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR. Appliquer DECOFORJA ANTIOXYDANT comme finition.
- Autres métaux (aluminium, galvanisation, etc.): Imprimée avec IMPRESSION POLIVALENTE. Appliquer DECOFORJA ANTIOXYDANT comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, le supprimer totalement et procéder comme dans surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer DECOFORJA ANTIOXYDANT comme finition.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou la température du support élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, et température entre 5 °C y 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>