



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOKRIL ACCROCHAGE



#### DESCRIPTION :

Impression granulée de copolymères acryliques et de grains sélectionnés, offrant un grand pouvoir de fixation et pénétration ainsi qu'une haute résistance aux alcalis. Il facilite un ancrage parfait entre le RUSTIK-COLOR ou le DECO-RUSTIK (idéal pour le Griffi et Frotassé) et certains supports présentant des difficultés d'adhérence (enduits, peintures, etc.) ; tout en évitant les différentes absorptions par le mur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Liquide blanc laiteux.	
Solides en poids	66%	UNE-EN ISO 3251
Poids spécifique	1.20 – 1.30 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

#### APPLICATION :

Fixation sur tous types de support, surfaces peintes, enduits, ciment, etc., à l'intérieur et à l'extérieur, avant d'appliquer DECO-RUSTIK ou RUSTIK-COLOR ou Griffi ou Frotassé.

#### MODE D'EMPLOI :

Nettoyage d'ustensiles: Eau. Les outils et les outils seront nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Appliquer sans dilution sur le mur à traiter.

En général, il est recommandé:

- ) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec des températures élevée.
- ) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ) En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
  - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
- ) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOKRIL ACCROCHAGE



- Rincer à l'eau.
- Laisser sécher complètement avant de commencer de peindre.

#### PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 10 Litres

#### STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>