



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL HYDROFUGE W



DESCRIPTION :

Liquide transparent hydrofuge à base d'eau, pour les murs extérieurs et pour les protéger, en limitant durablement la pénétration de l'eau, sans modifier l'apparence du support. Il peut être appliqué sur le béton, mortier, brique, pierre naturelle, ciment, etc.

Caractéristiques:

-) Diminue la formation d'efflorescence, champignons et les algues, etc.
-) Perméable à la vapeur d'eau.
-) Imperméable.
-) Ne modifie pas les conditions esthétiques du parement.
-) Respectueux avec l'environnement.
-) Sans odeur.
-) Prêt à l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Composition chimique	Émulsion à eau de silanes et siloxanes	
Aspect	Liquide blanc laiteux	
Poids spécifique	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	6 – 8 m ² /l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	3 – 4 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION :

Liquide transparent hydrofuge à base d'eau pour les façades, et les protègent durablement contre la pénétration de l'eau sans modifier l'apparence du support. Il peut être appliqué sur le béton, mortier, brique, pierre naturelle, ciment, etc. Réduit la formation d'efflorescence, champignons et les algues, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, d'efflorescence, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL HYDROFUGE W



Une fois appliqué le produit, il ne doit pas être affecté par les précipitations dans une période de 2 à 3 heures.

Utilisez le produit non dilué imprégnant tout le support.

En cas de pluie, attendre au moins 24 heures, ou en cas de nettoyage avec de l'eau à pression, attendre 72 heures.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec des températures élevées.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.
-) Tester le produit avant la mise en œuvre complète.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 0,750 Litres; 5 Litres; 10 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>