



INFORMATION TECHNIQUE

DECOPLAST STANDARD POUDRE



DESCRIPTION :

Enduit en poudre spécial pour remplir les trous, fissures et réparer toutes irrégularités.

Caractéristiques:

-) Excellent temps ouvert.
-) Usage intérieur.
-) Facile application et excellent ponçage.
-) Haute dureté et adhérence.
-) Haute puissance de remplissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Blanc.	
Rendement théorique	1.75 – 1.85 Kg./m ² /1 mm. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	Couche de 1 mm: 5 – 6 heures Couche de 2 mm: 9 – 10 heures	UNE 48301
Solvant	Eau.	

APPLICATION :

Enduit en poudre spécial pour remplir les trous, les fissures et réparer toutes irrégularités.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Truelle ou spatule.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Dans 1/2 litre d'eau diluer 1 kilo de produit, bien mélanger et laisser reposer pendant quinze minutes. Il peut être fait plus ou moins fluide selon le travail à réaliser, augmentant ou en diminuant la proportion d'eau.

Épaisseur maximale par couche de 3 mm.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc.

Dans le cas des surfaces métalliques, Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOPLAST STANDARD POUDRE



Dans le cas de surfaces en bois, imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou l'IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Application déconseillée en plein soleil ou températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients de: 1 Kg.; 5 Kg.; 15 Kg.

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>