



INFORMATION TECHNIQUE

DECOPLAST EXTÉRIEUR POUDRE



DESCRIPTION :

Mastic en poudre micronisé à base de liants et de charges minérales, destiné à la réparation de maçonnerie, plâtrages, fissures et ragréage sur ciment, briques, blocs, béton, etc.

C'est un matériau hygroscopique, il doit donc être préservé des ambiances humides.

Caractéristiques :

-) Excellent temps ouvert.
-) Usage extérieur - intérieur.
-) Facile application.
-) Haute dureté et adhérence.
-) Haut pouvoir de remplissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Blanc.	
Rendement théorique	1.50 Kg./m²/1 mm. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	3 mm	
Temps de prise	4 heures	
Séchage	Couche de 1 mm: 8 heures	
Adhérence par traction	> 5 Kg/cm²	UNE-EN ISO 4824

APPLICATION :

Une fois le produit parfaitement mélangé, nous obtenons un mastic en poudre spécial pour extérieur pour remplir les trous, les fissures ou le plâtrage de murs.

Après séchage, on obtient une surface de grande dureté, blancheur et extraordinaire adhérence, obtenant ainsi une surface parfaite pour l'application d'une peinture.

MODE D'EMPLOI :

Méthode d'application : Truelle ou spatule.

Nettoyage d'ustensiles : Eau.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOPLAST EXTÉRIEUR POUDRE



Mélangez avec de l'eau dans un pourcentage de 30% en poids. Pour obtenir un bon mélange, il est conseillé d'utiliser un mélangeur spécial mastic de type hélicoïdal, en mettant d'abord l'eau puis le produit. Ensuite, pétrir, de cette façon vous obtiendrez une pâte facile à manipuler. Après le mélange, il est recommandé de le laisser reposer de 2 ou 3 minutes.

Une fois le produit parfaitement malaxé, il est appliqué à l'aide d'une spatule ou d'une truelle.

S'il y a des imperfections, elles peuvent être retouchées après une période de 3 à 4 heures depuis l'application. S'il reste des possibles défauts, ils peuvent être facilement poncés.

Épaisseur maximale par couche 3 mm.

En général, il est recommandé :

-) Si un mur est réparé, il est nécessaire d'imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PÉNÉTRANT pour éviter des possibles changements de couleur de la peinture.
-) Il peut être appliqué directement sur supports extérieurs - intérieurs à condition qu'ils soient durs, secs et propres (ciment, peintures, enduits).
-) Ne pas appliquer sur des supports de placo.
-) Ne pas mouiller le support avant l'application.
-) Ne pas remélanger le mastic une fois qu'il commence à prendre.

PRÉSENTATION :

Sacs de : 5 Kg, 15 Kg

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>