



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOPLAST RÉNOVATION POUDRE



#### DESCRIPTION:

Mastic en poudre, rénovateur spécial pour enduire les surfaces peintes (gouttelette, surfaces rugueuses, etc.) et réparer tous types d'irrégularités dans les travaux intérieurs

Caractéristiques:

- ) Excellent temps ouvert.
- ) Utilisation en intérieur.
- ) Application facile et excellent ponçage.
- ) Grande dureté et adhérence.
- ) Grand pouvoir de remplissage.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

|                     |                                                                                                                          |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Couleur             | Blanc.                                                                                                                   |           |
| Rendement théorique | 1.75 – 1.85 Kg./m <sup>2</sup> /1 mm. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. |           |
| Séchage             | Couche de 1 mm: 5 – 6 heures<br>Couche de 2 mm: 9 – 10 heures                                                            | UNE 48301 |
| Solvant             | Eau.                                                                                                                     |           |

#### APPLICATION:

Mastic en poudre de rénovation spécial pour enduire les surfaces peintes (gouttelette, surfaces rugueuses, etc.) et réparer tous types d'irrégularités dans les travaux intérieurs. Couvre les surfaces inégales en couche épaisse. Il peut également être appliqué en couches minces, obtenant une surface lisse

#### MODE D'EMPLOI:

Méthodes d'application : Truelle ou spatule.

Nettoyage d'ustensiles : Eau.

Dissoudre 1 kilo de produit dans 1/2 litre d'eau en remuant bien et en laissant reposer une quinzaine de minutes. Il peut être rendu plus ou moins fluide selon le travail, en augmentant ou en diminuant la proportion d'eau.

Épaisseur maximale par couche de 3 mm.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc.

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### DECOPLAST RÉNOVATION POUDRE



En cas de surfaces métalliques, imprimer tout d'abord avec IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE À L'EAU.

Dans le cas de surfaces en bois, imprimer d'abord avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU.

En général, il est recommandé :

- Appliquer entre 5°C et 35°C.
- Il n'est pas recommandé d'appliquer en plein soleil ou à des températures de substrat élevées.
- Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

#### CONDITIONNEMENT:

Sacs de: 15 Kg.

#### STOCKAGE:

12 mois dans le sac d'origine fermé, sous abri et à une température comprise entre 5 °C et 35 °C et à l'abri des éléments

#### INFORMATION ADDITIONNELLE:

Les informations contenues dans ce document sont destinées à servir de guide pour l'utilisateur mais n'offrent aucune garantie. Pour plus d'informations sur sécurité et environnement, consulter la fiche de données de sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>