



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTIROUILLE



DESCRIPTION :

Impression à partir de résines alkydes, à séchage rapide, particulièrement adaptée pour les travaux d'entretien.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence sur les substrats métalliques.
-) Résistant à la corrosion et aux intempéries.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Séchage rapide.
-) Haut pouvoir couvrant.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes.	
Couleur	Blanc, Bleu, Rouge, Gris, Vert, Noir et Orange.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	72 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	51 %	UNE 48090
Viscosité	88 – 96 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.45 – 1.55 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 14 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	70 – 100 microns humides; 40 – 56 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aromatiques.	
Test de corrosion (brouillard salin)	> 240 heures d'exposition (ratio valeur sec 7; épaisseur du film sec 45 µm)	ASTM B-117

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 415 g/l

Adhésion / Test cour de treillis UNE-EN ISO 2409		
Surface	Détails	Résulta
Acier carbone	50 µm secs appliquée directement; 7 jours à une température ambiant	0/0/0

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTIROUILLE



APPLICATION :

Préparation des surfaces métalliques en fer ou en acier, intérieur et extérieur où vous souhaitez une bonne protection antirouille.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT UNIVERSAL.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Fer et acier: La surface doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, et de graisse, etc. Manuellement ou mécaniquement nettoyer la surface à peindre. Appliquer IMPRESSION ANTIROUILLE dilué à 5%. Les couches suivantes doivent être appliquées sans dilution ou diluées au maximum 5%.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, retirer complètement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, broser les zones de rouille et laver avec de l'eau. Puis sécher les zones lavées et appliquer IMPRESSION ANTIROUILLE.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou à température du support élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.750 Litres; 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, à températures entre 5 °C y 35 °C ; protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION ANTIROUILLE



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>