



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION SOLS



DESCRIPTION :

Impression à base solvant pour intérieur et extérieur, pour faciliter l'adhérence des couches ultérieures sur ciment, béton, terre, etc.

Caractéristiques:

-) Excellente adhérence sur supports tels que ciment, béton, sols vitrifiés, etc.
-) Égalise l'absorption du support et maximise l'adhérence.
-) Grande résistance à l'eau et aux intempéries. Ne jaunit pas.
-) Un seul composant.
-) Séchage rapide.
-) Extérieur et intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine acrylique-silane.	
Poids spécifique	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 12 m ² /l. Doivent se considérer des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Adhérence par traction	> 6 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/100 $\hat{m}$ secs)	UNE-EN ISO 4824
Solvant	Solvant aromatique.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contient max. COV: 750 g/l

APPLICATION :

Impression à base solvant, pour faciliter l'adhérence des couches ultérieures sur ciment, béton, sols vitrifiés, etc., pour intérieur et extérieur.

Comme amorce et étanchéité des supports en béton ou ciment, avant l'application de revêtements de sols.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT ACRYLIQUE.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION SOLS



- Ciment, béton: Le béton doit d'abord être imprimé, pour lequel il faut attendre 1 mois depuis son application.

Les parties faibles du béton doivent être éliminées et tous les éventuels défauts du support doivent être réparés.

La surface doit avoir une rugosité appropriée, en recommandant sa préparation au moyen d'une ponceuse avec une pierre diamantée ou une grenailleuse.

Béton à faible ou moyenne porosité:	1 couche de IMPRESSION SOLS.
Béton à haute porosité:	2 couches de IMPRESSION SOLS.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRESENTATION :

Récipients en métallique de: 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE :

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>