




INFORMATION TECHNIQUE

LASURE BOIS AQUA



DESCRIPTION :

Lasur à l'eau de haute qualité, protecteur du bois, à partir de résines acryliques et filtre solaire UV pour la protection et la décoration du bois.

Caractéristiques :

-) Mettre en valeur le grain naturel du bois.
-) Contient filtre solaire UV.
-) Ne soulève pas la repousse des fibres du bois.
-) Film microporeux.
-) Perméable à la vapeur d'eau tenue dans le bois.
-) Ne fissure pas le bois, ni se fissure.
-) Séchage rapide.
-) Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine acrylique.	
Couleur	Nuancier BARNIZ – LASUR.	
Brillance	Satine.	
Solides en poids	34 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	29 %	UNE 48090
Viscosité	80 – 90 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.95 – 1.05 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 12 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Epaisseur	80 – 100 microns humides; 24 – 30 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme de finition.	
Séchage total	1 heure à 23 °C et 55% d'humidité relative. Dépend de la température de l'air et de la ventilation.	UNE 48301
Repeindre	8 – 12 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010). Contient max. COV: 40 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14


E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

LASURE BOIS AQUA



APPLICATION :

Décoration et protection du bois exposé aux intempéries. Pénètre dans le bois, mettant en évidence ses veines naturelles.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

La surface à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc.

Dans le cas de LASUR AQUA coloré, le nombre des couches appliquées influencera la tonalité de la couleur obtenue.

Bois très résineux, doivent d'abord être nettoyés avec SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS, SOLVANT UNIVERSEL, SOLVANT SANS ODEUR pour éviter les problèmes de séchage.

) Surfaces non peintes:

- Bois en général: Appliquer partiellement diluée à 5% d'eau, 3 couches de LASUR AQUA avec un intervalle de 8-12 heures et en ponçant légèrement entre les couches.

) Surfaces peintes:

- Enlever la peinture et le vernis par ponçage jusqu'à leur élimination totale. Puis procéder comme les surfaces non peintes.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Mélanger parfaitement le produit avant utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 0.750 L ; 4 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C ; et protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14


E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

LASURE BOIS AQUA



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>