



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ



DESCRIPTION :

Peinture imperméabilisante de l'humidité et efflorescence.

Caractéristiques:

-) Empêche le passage de l'humidité.
-) Excellente adhérence sur les matériaux de construction, même s'ils sont humides.
-) Très bonne résistance aux alcalis.
-) Résistant à la formation de moisissures.
-) Lessivable.
-) Excellent nivellement et brossage.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résine polymérisée en solvant.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	72 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	47 %	UNE 48090
Viscosité	90 – 96 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	4 – 6 m ² /l et couche. Doivent se considérer des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	160 – 250 microns humides; 90 – 135 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	2 – 3 heures.	UNE 48301
Repeindre	24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010). Contient max. COV: 350 g/l

APPLICATION :

Imperméabilisante de l'humidité et efflorescences, agissant comme une barrière qui empêche le passage de l'humidité comme conséquence de filtrations, fuites, pluie, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ



Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, efflorescences, etc.

) Surfaces non peintes:

- Maçonnerie Générale: Appliquer une première couche diluée à 5% avec un SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS. Après 24 heures, appliquer une deuxième couche de PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ pure ou diluée au maximum 5%. La PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ est indiquée comme une finition blanche, mais si vous le souhaitez, tout produit souhaité peut être appliqué dessus comme finition.

) Surfaces peintes:

- Dans la plupart des cas, la vieille peinture est en mauvais état, avec des cloques, salpêtre, de la rouille, etc. Dans ce cas, nous vous recommandons d'éliminer complètement la vieille peinture et procéder comme dans les surfaces non peintes.

Si vous voulez la colorer, vous pouvez utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosset et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et températures entre 5 °C y 35 °C ; protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>