



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CARIBE



DESCRIPTION:

Peinture mate, perméable à la vapeur d'eau, pour la décoration et protection de murs et plafonds intérieurs.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant et blancheur.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Perméable à la vapeur d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G3. 85°: $5 < X < 10$	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	69 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	45 %	UNE 48090
Viscosité	117 – 123 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.65 – 1.75 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6,5 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 4	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 17,5 g/l

APPLICATION:

Protection et décoration de plâtre, béton et maçonnerie en général, murs, plafonds intérieurs dans un milieu peu agressif.

MODE D'EMPLOI:

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CARIBE



Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT ou une première couche diluée au 10 – 15% avec de l'eau. Appliquer deux couches de MATE CARIBE comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE CARIBE comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE CARIBE comme finition.
- Plâtre "mort": Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE CARIBE comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE CARIBE.

Si vous souhaitez coloré, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utiliser des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION:

Récipients en plastique de: 3.5 L ; 12 L

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CARIBE



STOCKAGE:

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>