



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-300



DESCRIPTION :

Peinture mate pour la décoration et protection des murs intérieurs et extérieurs. Peinture avec conservant de film de peinture qui offre une excellente protection contre un large spectre de moisissures et algues.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant et blancheur.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Bonne adhérence.
-) Perméable à la vapeur d'eau.
-) Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G3. 85°: $5 < X < 10$	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	70 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	47 %	UNE 48090
Viscosité	110 – 115 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.5 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Rendement théorique	5 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 1	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 15 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-300



APPLICATION :

Protection et de décoration de plâtre, béton et maçonnerie en général, sur murs, plafonds, etc. Intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Appliquer une première couche diluée à 10 à 15% avec de l'eau ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Comme finition deux couches MATE D-300 ANTI-MOISSISSURE 5-10% dilué avec de l'eau.
- Fer et acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA ou IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR. Appliquer deux couches MATE D-300 ANTI-MOISSISSURE dilué à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE D-300 ANTI-MOISSISSURE dilué 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches MATE D-300 ANTI-MOISSISSURE 5-10% dilué avec de l'eau comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE D-300 ANTI-MOISSISSURE.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-300



-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
- Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de : 0,750 L ; 4 L ; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>