



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-600



DESCRIPTION :

Peinture mate 100% acrylique de haute qualité, pour la protection et décoration de surfaces intérieures et extérieures.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant, haute blancheur et mate profond (poché).
-) Sans éclaboussures.
-) Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau.
-) Résistant aux intempéries et aux rayons du soleil.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis.
-) Bonne adhérence.
-) Entièrement lavable après 15 jours depuis l'application.
-) Peinture avec protection contre moisissures et algues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	43 %	UNE 48090
Viscosité	118 – 124 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.45 – 1.55 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 m ² /l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 3 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-600



APPLICATION :

Peinture mate pour protéger et décorer extérieur et intérieur, là où une belle finition est souhaitée. Plafonds et murs de plâtre, murs de plâtre et maçonnerie en béton en général. Du fait d'être imperméable et perméable à la vapeur d'eau est idéal pour peindre les murs extérieurs.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Appliquer une première couche diluée à 10 – 15% avec de l'eau ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE D-600 comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA ou IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR. Appliquer deux couches de MATE D-600 comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE D-600 comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE D-600 comme finition diluée 10% avec de l'eau.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE D-600.
- S'il ya une formation de moisissures ou algues, nettoyer préalablement.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-600



- Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
- Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>