



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE EKUS



DESCRIPTION:

Peinture mate de haute qualité, fabriquée à partir de copolymères acryliques 100%, pour la protection et décoration de surfaces intérieures et extérieures. Peinture avec protection contre moisissures et algues.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant.
-) N'éclabousse pas.
-) Totalement imperméable à la pluie et perméable à la vapeur d'eau.
-) Résistante à la lumière du soleil et aux l'intempéries (selon couleurs).
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Bonne adhérence.
-) Totalement lavable après 15 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	jaune citron RAL 1016, jaune RAL 1023, jaune oxyde, orange RAL 2004, rouge RAL 3001, rouge oxyde RAL 3009, bleu outremer RAL 5002, bleu RAL 5017, vert RAL 6017, gris RAL 7046, rouge brique RAL 8023, noir RAL 9004. Les couleur jaune citron RAL 1016, jaune RAL 1023, orange RAL 2004 et rouge RAL 3001 ne sont pas recommandés en surfaces à l'extérieur.	
Luminosité	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	44 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	11 – 15 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	65 – 90 microns humides; 29 – 40 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₁ (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE EKUS



Taux de transmission de l'eau liquide	W ₂ (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
---------------------------------------	--------------------------	---------------

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l

APPLICATION:

Peinture pour la décoration et protection des murs intérieurs et extérieurs. Idéal pour plafonds et murs en plâtre, placoplâtre, ciment, etc.

MODE D'EMPLOI:

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc. et imprimée adéquatement.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Comme finition, appliquer deux couches de MATE EKUS dilué à 10% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE EKUS comme finition dilué à 10% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE EKUS dilué 10% avec de l'eau comme une finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches MATE EKUS dilué 10% avec de l'eau comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvaise condition, éliminer totalement et procéder comme dans surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonnes conditions, laver et poncer et appliquer MATE EKUS.
- S'il existe formation de champignons ou les algues nettoyé préalablement.

Si vous voulez colorer, utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé :

) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE EKUS



-) N'est pas conseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-) Parfaitement homogénéiser le produit avant utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits de protection ANTI-MOISSISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.

PRÉSENTATION:

Récipients en plastique: 0.750 Litres; 4 Litres; 15 Litres

STOCKAGE:

12 mois en emballage d'origine non ouvert, sous abri, température entre 5 °C et 35 °C et à l'abri des éléments.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>