



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN SPECIAL



DESCRIPTION :

Peinture satin pour protéger et décorer les surfaces extérieures et intérieures.

Caractéristiques:

-) Grande opacité et blancheur sans jaunissement.
-) Bonne résistance aux intempéries et milieux alcalins.
-) Excellente nivellement et brochabilité.
-) Bonne adhérence, souplesse et élasticité.
-) Soyeux au toucher.
-) Très faible tendance à gouter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère vinyle.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Satinée G2. 60°: 25-30	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	54 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	39 %	UNE 48090
Viscosité	112 – 118 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.20 – 1.30 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 m²/l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/b): 100 g/l (2010). Contient max. COV: 15 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces intérieures et extérieures, des murs en ciment, plâtre, etc. où une finition satinée est souhaitée.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN SPECIAL



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles et solvant : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT de préférence ou une première couche de SATIN SPECIAL diluée au 10 – 15% avec eau. Appliquer deux couches de SATIN SPECIAL comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de SATIN SPECIAL comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR ou IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer deux couches de SATIN SPECIAL comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de SATIN SPECIAL comme finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer SATIN SPECIAL.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN SPECIAL



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L ; 9 L ; 15 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>