



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO



DESCRIPTION :

Revêtement lisse à base de résine Hydro-Pliolite® pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie en général. Combine entre une grande répulsion à l'humidité et une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, ce qui lui donne une durée de vie très longue.

Caractéristiques:

-] Excellente imperméabilisation et haute perméabilité à l'eau.
-] Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
-] Excellent nivellement et brossage.
-] Résistant aux alcalis et aux intempéries.
-] Résistant à l'abrasion et la friction.
-] Pigments stables et résistants à la lumière.
-] Fongicide - algicide.
-] Sans odeur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine Hydro-Pliolite®.	
Couleur	Blanc1000, Nuancier de couleurs DECORTEX / IMPER-ELAST (Hueso1003, Marfil1006, Sahara1010, Páramo1051, Gris Perla1029, Damasco1057, Verde Laguna1053, Azul Cielo1066, Lila1062, Ocre1035, Canela1040, Vainilla1012, Crema1019, Salmón1070, Siena1024, Avellana1043, Tierra1028, Marrón Rojizo1031, Gris Cemento1030).	
Luminosité	Mate	
Solides en poids	66 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	44 %	UNE 48090
Viscosité	105 – 115 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m²/l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 44 – 53 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO



Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	Classe III (Faible)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 34 g/l

APPLICATION :

Revêtement Lisse avec une finition mate pour les surfaces intérieures et extérieures en béton, brique, plâtre, ciment, mortier, etc., où les plus hautes performances de durabilité sont nécessaires. Il est suffisamment imperméable, comme pour résister à la pénétration de l'eau de pluie et grâce à sa nature microporeuse et son excellente adhérence, lui permet de faire sortir l'humidité emprisonnée dans le support, sans la formation de cloques.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Maçonnerie en général: Appliquer une première couche diluée à 10% avec de l'eau pour améliorer la cohérence et la durabilité du revêtement. Comme finition, appliquer deux couches du REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO dilué avec 5% de l'eau.

) Surfaces peintes:

- Dans le cas où la peinture antérieure appliquée n'est pas perméable, elle doit être retirée complètement, de sorte que le système peut atteindre ses propriétés optimales.
- Si la peinture est en mauvais état, retirer complètement et procéder comme dans les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer, et appliquer deux couches de REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO dilué à 5-10% avec de l'eau comme finition. Pour une majeure consistance et durabilité du revêtement, nous conseillons faire un primaire avec REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO dilué à 15% avec de l'eau.
- Si il ya une croissance de champignons ou d'algues, nettoyer préalablement.

Si vous souhaitez coloré, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

REVÊTEMENT DECO-LITE HYDRO



En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 Litres; 14 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>