INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-METALLIC



DESCRIPCIÓN:

Esmalte acrílico de altas prestaciones para la protección de superficies metálicas obteniendo un acabado de efecto metálico.

Características:

- Excelente adherencia sobre sustratos metálicos férricos y no férricos (hierro, acero galvanizado, etc.), madera, etc.
- Alta durabilidad al exterior.
- Resistente al agua, a la corrosión y a la intemperie.
- Gran dureza, resistencia al rayado y a golpes.
- Resistente a productos químicos.
- Excelente nivelación y brochabilidad.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas acrílicas.	
Color	Oro 300, cobre 310, plata 320.	
Brillo	Satinado.	
Sólidos en peso	37 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	22 %	UNE 48090
Viscosidad	55 – 65 KU (23 ± 2 ºC)	UNE 48076
Peso específico	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	16 – 20 m^2/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	50 – 60 micras húmedas; 10 – 14 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos aromáticos.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 490 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de superficies hierro/acero, madera, yeso, etc. tanto en interiores como en exteriores donde se desee un acabado de efecto metálico.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-METALLIC



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRILICO.

Producto listo al uso, no diluir.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

- Superficies no pintadas:

  - Hierro, acero, acero galvanizado: Imprimar con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE si se desea mayor protección antioxidante. Aplicar dos capas de DECO-METALLIC como acabado.
  - Yeso, cemento, madera: Imprimar con SELLADORA DECOLOR. Aplicar dos capas de DECO-METALLIC como acabado.

- Superficies pintadas:

  - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
  - Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar dos capas de DECO-METALLIC como acabado.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.250 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com