INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-QUARTZ

DESCRIPCIÓN:

DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al exterior para la impermeabilización y decoración de fachadas, formulado a base de resinas acrílicas y cuarzo coloreado.

- Excelente durabilidad al exterior.
- Hidrofugo e impermeable al agua de lluvia.
- Buena resistencia mecánica.
- Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- Pigmentos estables y resistentes a la luz.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.	
Color	Carta de colores DECO-QUARTZ.	
Sólidos en peso	88 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	76 %	UNE 48090
Peso específico	2.00 Kg./l (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	3 – 5 Kg/m^2. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Granulometría	0,7 – 1,3 mm	
Secado al tacto	2 – 4 horas.	UNE 48301
Repintado	6 – 8 horas.	
Disolvente	Agua.	
Permeabilidad al vapor de agua	0.14 < sd (m) < 1.4 15 < V(g/m^2*día) < 150 Clase II (Media)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	0.1 $\leq$ w (Kg./m^2*$h^{0,5}$) $\leq$ 0.5 Clase II (Media)	UNE-EN 1062-3

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 5 g/l

APLICACIÓN:

DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al exterior para la impermeabilización y decoración de fachadas.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llana o espátula.
Limpieza de utensilios: Agua.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-QUARTZ

Relación de mezcla: Componente (A): 4 parte en peso
Componente (B): 1 parte en peso

1. Preparación del soporte

Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yesos, cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

2. Preparación del producto

Homogeneizar perfectamente la mezcla del producto (A+B) antes de su utilización con un agitador mecánico.

3. Aplicación

Extender el producto con llana de forma uniforme y compacta, con movimientos de abajo hacia arriba extendiendo una capa de espesor igual al tamaño de grano del producto.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
  - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 20 Kg. (A) + 5 Kg (B).

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-QUARTZ

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com