



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFORJA ANTIOXIDANTE



DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético metálico efecto forja a partir de resinas alquídicas y pigmentos antioxidantes, aportando una textura fina y de fácil limpieza.

Características:

-) Máxima cubrición.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Gran dureza y resistencia al rayado y a golpes.
-) Resistente a productos químicos.
-) Resistente a la intemperie.
-) Antioxidante.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas alquídicas.	
Color	Según carta de colores DECOFORJA.	
Brillo	Metálico efecto forja.	
Sólidos en peso	77 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	57 %	UNE 48090
Viscosidad	94 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	8 – 12 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	80 – 125 micras húmedas; 45 – 70 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	3 – 4 horas.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de superficies hierro/acero contra la oxidación, tanto en interiores como en exteriores donde se desee un acabado metálico de aspecto forjado.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFORJA ANTIOXIDANTE



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTES SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Hierro, acero: Aplicar directamente DECOFORJA ANTIOXIDANTE. Imprimir previamente con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE si se desea mayor protección antioxidante.
- Yeso, cemento, madera: Imprimir previamente con SELLADORA DECOLOR. Aplicar DECOFORJA ANTIOXIDANTE como acabado.
- Otros metales (aluminio, galvanizados, etc.): Imprimir previamente con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE DECOLOR. Aplicar DECOFORJA ANTIOXIDANTE como acabado.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, limpiar y aplicar directamente DECOFORJA ANTIOXIDANTE.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>