INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



DESCRIPCIÓN:

Imprimación acrílica de partícula fina, con buen poder de fijación y penetración en sustratos porosos, como por ejemplo yeso, revoques, ladrillo, hormigón, etc. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento.

Características:

- Excelente adherencia sobre los sustratos porosos.
- Gran poder de penetración en sustratos porosos.
- Alto poder consolidante de los fondos pulverulentos.
- Excelente efecto barrera de las eflorescencias de los sustratos (anti-eflorescencias).
- Uniforma la absorción del sustrato.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Resistente a los álcalis de los sustratos.
- Exterior e interior.
- Producto listo al uso – No diluir.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica.	
Color	Incoloro.	
Brillo	-	
Sólidos en peso	13 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	11 %	UNE 48090
Peso específico	0.80 – 0.90 Kg./l (23 ± 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	25 – 30 m^2/l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	15 – 30 minutos.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos aromáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 750 g/l

APLICACIÓN:

Fijador penetrante sobre sustratos porosos mejorando la adherencia de las capas posteriores de pintura y uniformando la absorción del sustrato tanto en interiores como en exteriores. Barniz transparente para la protección y sellado de superficies de cemento, hormigón, ladrillo, etc. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRÍLICO.

Producto listo al uso – No diluir.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

- Superficies no pintadas:

  - Yeso “muerto” o pulverulento, cemento, albañilería en general: Fijar la superficie a pintar con DECOFIX. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.
  - Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con salfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar una primera capa de DECOFIX. Transcurridas 24 horas aplicar dos capas de acabado.

- Superficies pintadas:

  - Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
  - Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y fijar la superficie a pintar con DECOFIX. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
  - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 1 Litro; 5 Litros; 20 Litros

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



ALMACENAMIENTO

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com