



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST



DESCRIPCIÓN:

Masilla lista al uso especial para tapar agujeros o grietas y reparar cualquier tipo de irregularidades.

Características:

-) Excelente tiempo abierto.
-) Fácil aplicación y excelente lijado.
-) Gran dureza y adherencia.
-) Gran poder de relleno.
-) Uso en interior - exterior.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco.	
Peso específico	1.70 – 1.80 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.0 – 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	1.75 – 1.85 Kg./m ² /1 mm. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Reacción al fuego	A2 - s1 - d0 Combustible.	UNE-EN 13501-1:2007
Secado	Capa de 1 mm: 5 – 6 horas Capa de 2 mm: 9 – 10 horas	UNE 48301
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 2.5 g/l

APLICACIÓN:

Masilla lista al uso especial para tapar agujeros o grietas y reparar cualquier tipo de irregularidades.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llama o espátula.

Limpieza de utensilios: Agua.

Producto listo al uso.

Espesor máximo por capa 3 mm.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST



En el caso de superficies metálicas, imprimir primero con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA.

En el caso de superficies de madera, imprimir primero con SELLADORA o SELLADORA AQUA.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 250 ml; 750 ml; 4 Litros; 20 Kg

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>