



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST EXTERIOR POLVO



DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo micronizado a base de ligantes y cargas minerales, destinada para la reparación de albañilería, enlucidos, tapa grietas y nivelación en soportes de cemento, ladrillo, bloques, hormigón, etc.

Es un material higroscópico, por lo que debe preservarse de ambientes húmedos.

Características:

-) Excelente tiempo abierto.
-) Uso en exterior - interior.
-) Fácil aplicación.
-) Gran dureza y adherencia.
-) Gran poder de relleno.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco.	
Rendimiento teórico	1.50 Kg./m ² /1 mm. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor máximo	3 mm	
Tiempo de fraguado	4 horas	
Secado	Capa de 1 mm: 8 horas	
Adherencia por tracción	> 5 Kg/cm ²	UNE-EN ISO 4824

APLICACIÓN:

Una vez perfectamente amasado el producto obtenemos una masilla en polvo especial exteriores para rellenar agujeros, grietas o enlucir paredes.

Tras su secado se obtiene una superficie de gran dureza, blancura y extraordinaria adherencia, obteniendo así una superficie perfecta para su posterior pintado.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llama o espátula.

Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Se mezcla con agua en un porcentaje del 30% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo el agua en primer lugar, y

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST EXTERIOR POLVO



posteriormente, el producto. A continuación, amasar, de esta forma se consigue una pasta fácil de manejar.

Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 o 3 minutos.

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana.

Si han quedado imperfecciones, se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo de 3-4 horas desde su aplicación. Si queda alguna falta, se puede lijar fácilmente.

Espesor máximo por capa 3 mm.

En general se recomienda:

-) Si se parchea una pared, es necesario aplicar DECOKRIL RAPID o DECOKRIL PENETRANTE para evitar cambios en el tono de color de la pintura.
-) Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior – interior siempre que estén duros, secos y limpios (cementos, pinturas plásticas, revestimientos).
-) No aplicar sobre soportes de yeso.
-) No mojar los soportes antes de aplicar.
-) No volver a batir la masilla una vez que empieza a fraguar.

PRESENTACIÓN:

Envases de: 5 Kg, 15 Kg

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>