



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST RENOVACIÓN POLVO



DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo renovadora especial para enlucir sobre superficies plásticas (gotéale, picado, superficies rugosas, etc.) y reparar cualquier tipo de irregularidades en obras interiores.

Características:

-) Excelente tiempo abierto.
-) Uso en interior.
-) Fácil aplicación y excelente lijado.
-) Gran dureza y adherencia.
-) Gran poder de relleno.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco.	
Rendimiento teórico	1.75 – 1.85 Kg./m ² /1 mm. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	Capa de 1 mm: 5 – 6 horas Capa de 2 mm: 9 – 10 horas	UNE 48301
Disolvente	Agua.	

APLICACIÓN:

Masilla renovadora especial para enlucir sobre superficies plásticas (gotéale, picado, superficies rugosas, etc.) y reparar cualquier tipo de irregularidades en obras interiores. Cubre en capa gruesa superficies irregulares. También se puede aplicar en capas finas, obteniéndose una superficie lisa.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llama o espátula.

Limpieza de utensilios: Agua.

En 1/2 litro de agua se disuelve 1 kilo de producto, removiendo bien y dejando en reposo durante quince minutos. Se puede hacer más o menos fluido según el trabajo, aumentando o disminuyendo la proporción de agua.

Espesor máximo por capa 3 mm.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST RENOVACIÓN POLVO



En el caso de superficies metálicas, imprimir primero con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA.

En el caso de superficies de madera, imprimir primero con SELLADORA o SELLADORA AQUA.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Sacos de: 15 Kg.

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>