



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### IMPRIMACIÓN SUELOS



#### DESCRIPCIÓN:

Imprimación en base disolvente de interiores y exteriores, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre cemento, hormigón, terrazo, etc.

Características:

- ) Excelente adherencia sobre sustratos cemento, hormigón, terrazo, etc.
- ) Iguala la absorción del soporte y maximiza la adherencia.
- ) Gran resistente al agua y a la intemperie. No amarillea.
- ) Un solo componente.
- ) Secado rápido.
- ) Exterior e interior.

#### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                                                                                                              |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vehículo fijo           | Resina acrílica-silano.                                                                                      |                   |
| Color                   | Incoloro.                                                                                                    |                   |
| Peso específico         | 0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 °C)                                                                                | UNE-EN ISO 2811-1 |
| Rendimiento teórico     | 10 – 12 m <sup>2</sup> /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. |                   |
| Secado al tacto         | 30 – 60 minutos.                                                                                             | UNE 48301         |
| Repintado               | 12 – 24 horas.                                                                                               |                   |
| Adherencia por tracción | > 6 N/mm <sup>2</sup> (placa de cemento/7 días a 23 °C/100 μm secas)                                         | UNE-EN ISO 4824   |
| Disolvente              | Disolvente aromático.                                                                                        |                   |

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 750 g/l

#### APLICACIÓN:

Imprimación en base disolvente, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigón, terrazo, etc. tanto en interiores como en exteriores.

Como imprimación y sellado de soportes de hormigón o cemento, previo a la aplicación de recubrimientos de suelos.

#### MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRÍLICO.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **IMPRIMACIÓN SUELOS**



- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación.

Las partes débiles del hormigón deberán ser eliminadas y deben repararse todos los posibles defectos que tenga el soporte.

La superficie debe tener una adecuada rugosidad recomendándose su preparación mediante lijadora con piedra de diamante o granalladora.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Hormigón de baja o media porosidad: | 1 capa de IMPRIMACION SUELOS.  |
| Hormigón de alta porosidad:         | 2 capas de IMPRIMACION SUELOS. |

En general se recomienda:

- ) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

### **PRESENTACIÓN:**

Envases metálicos de: 4 Litros; 15 Litros

### **ALMACENAMIENTO:**

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

### **INFORMACIÓN ADICIONAL:**

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>