



INFORMACIÓN TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



DESCRIPCIÓN:

Imprimación en base acuosa de interiores y exteriores, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc.

Características:

-) Excelente adherencia sobre sustratos cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc.
-) Iguala la absorción del soporte y maximiza la adherencia.
-) Gran resistente al agua y a la intemperie. No amarillea.
-) Un solo componente.
-) Secado rápido.
-) Exterior e interior.
-) Respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resina acrílica.	
Color	Incoloro.	
Brillo	-	
Sólidos en peso	31 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	29 %	UNE 48090
Viscosidad	50 – 60 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.95 – 1.05 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 7.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 40 g/l

APLICACIÓN:

Imprimación en base acuosa, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc. tanto en interiores como en exteriores.

Como imprimación y sellado de soportes de hormigón o cemento, previo a la aplicación de recubrimientos de suelos.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

PRODUCTO LISO AL USO.

) Superficies no pintadas:

- Vidrio, azulejo, baldosas vitrificadas, etc.: Aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir. En superficies vitrificadas o con escaso poro se recomienda hacer una prueba de adherencia.
- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con sulfamán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) La humedad relativa < 80%.
-) La humedad del soporte < 5%.
-) El soporte deberá estar a temperatura 3 °C superior al punto de rocío.
-) Aplicar sólo sobre superficies limpias y secas y con una temperatura por encima del punto de rocío para evitar condensaciones/humedades.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>