



INFORMACIÓN TÉCNICA

PASTA TEMPLE GOTELE

DESCRIPCIÓN:

Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco y colores bajo pedido.	
Brillo	Mate	
Sólidos en peso	75 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	60 %	UNE 48090
Peso específico	1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	Liso 1 – 2 m ² /Kg. y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	3 – 4 horas.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de paramentos interiores tanto en obra nueva como vieja.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Diluir el producto entre 1 – 1.5 litros de agua por saco de 25 Kg. según la viscosidad de aplicación deseada.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PASTA TEMPLE GOTELE

PRESENTACIÓN:

Sacos de plástico de: 13 Litros

ALMACENAMIENTO:

6 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>