



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE D-600



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate acrílica 100% de alta calidad para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

Características:

-] Gran poder cubriente, elevada blancura y totalmente mate.
-] No salpica.
-] Transpirable e impermeable.
-] Resistente a la intemperie y a la luz solar.
-] Excelente nivelación y brochabilidad.
-] Resistente a los soportes alcalinos.
-] Buena adherencia.
-] Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.
-] Pintura con protección contra hongos y algas.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.	
Color	Blanco	
Brillo	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Sólidos en peso	65 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	43 %	UNE 48090
Viscosidad	118 – 124 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.45 – 1.55 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Opacidad	Clase 2	UNE-EN 13300
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 3 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE D-600



APLICACIÓN:

Pintura mate para la protección y decoración en exteriores e interiores donde se desee un acabado fino y de gran belleza. Para techos y paredes de yeso, paramentos enlucidos de cemento y albañilería en general. Al ser impermeable y transpirables es ideal para el pintado de fachadas exteriores.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 10 – 15% con agua o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE D-600 como acabado diluidas al 10% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA o IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR. Aplicar dos capas de MATE D-600 como acabado diluidas al 10% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR o SELLADORA AQUA. Aplicar dos capas de MATE D-600 como acabado diluidas al 10% con agua.
- Yeso “muerto” o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE D-600 como acabado diluidas al 10% con agua.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE D-600.
- Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE D-600



- Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 4 L; 14 L

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>