



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA SATINADA MEDITERRÁNEO



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica satinada de gran calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.

Características:

-) Gran poder cubriente y blancura sin amarillamiento.
-) Buena resistencia a la intemperie y a soportes alcalinos.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Buena adherencia, flexibilidad y elasticidad.
-) Tacto suave.
-) Tendencia a gotear muy reducida.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Copolímero acrílico.	
Color	Blanco	
Brillo	Satinado G2. 60°: 20-25	UNE-EN 13300
Sólidos en peso	48 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	34 %	UNE 48090
Viscosidad	100 – 105 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.10 – 1.20 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	6 m²/l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Opacidad	Clase 2	UNE-EN 13300
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/b): 100 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 2,5 g/l

APLICACIÓN:

Decoración y protección de superficies exteriores e interiores donde se deseen acabados satinados y de una extraordinaria calidad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA SATINADA MEDITERRÁNEO



MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Aplicar una primera capa diluida al 10 – 15% con agua o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de SATINADO MEDITERRÁNEO como acabado diluidas al 5% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA o IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR. Aplicar dos capas de SATINADO MEDITERRÁNEO como acabado diluidas al 5% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR o SELLADORA AQUA. Aplicar dos capas de SATINADO MEDITERRÁNEO como acabado diluidas al 5% con agua.
- Yeso “muerto” o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de SATINADO MEDITERRÁNEO como acabado diluidas al 5% con agua.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar SATINADO MEDITERRÁNEO.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA SATINADA MEDITERRÁNEO



PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 15 L

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>