



INFORMACIÓN TÉCNICA

REFLEJO DE ARENA PINTURA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN:

REFLEJO DE ARENA es una pintura decorativa interior que se aplica sobre una primera capa teñida.

REFLEJO DE ARENA es una mezcla sofisticada de arena natural de río y perla, una fina decoración granítica a la vez mate y satinada que depende del ángulo de reflexión de la luz.

REFLEJO DE ARENA es fácil de aplicar, muy resistente y se adapta perfectamente a un diseño y entorno moderno.

DATOS TÉCNICOS:

pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	Primera capa BASE DECORATIVA: 8 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. Terminación REFLEJO DE ARENA: 1,2 Kg./10 m ²	
Disolvente	Agua.	
Emisiones en el aire interior	Clase A+	Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 30 g/l

APLICACIÓN:

Revestimiento decorativo para la obtención de efectos.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo y espátula.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

1. Preparación del soporte

Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yeso, paredes de cartón-yeso, paramentos con revocos o enlucidos de cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente con SELLADORA, SELLADORA AQUA, DECOKRIL PENETRANTE o DECOKRIL.

En superficies con mala adherencia (paredes pulverulentas, superficies con poco poro, etc.) es conveniente aplicar DECOKRIL PENETRANTE inicialmente para aumentar la adherencia.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

REFLEJO DE ARENA PINTURA DECORATIVA

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

2. Aplicación

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Aplicar la primera capa teñida BASE DECORATIVA, sobre paredes adecuadamente preparadas, con un rodillo de pintura de pelo corto a $\pm 8 \text{ m}^2/\text{l}$.

3. Acabado

Cuando la primera capa esté seca (12 horas), aplique con un cepillo plano el acabado REFLEJO DE ARENA con movimientos de cruce regulares y un toque regular en secciones de 1 m^2 .

Después de seco, quite la capa de REFLEJO DE ARENA con una esponja ligeramente húmeda.

Se recomienda finalizar la aplicación completa de una pared.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 1 L.

ALMACENAMIENTO:

12-24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>